Плита Юматекс РОС 80 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве верхн

Технологическая карта

Свойства

Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 оС. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 оС. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 оС (в соответветствии с DIN 4102).

Размеры

Размеры	
Ширина и длина	**Толщина**
1200 x 1800 мм	20 мм
Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1602	Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Стабильность размеров		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(T+)	≤ 1 %	EN 1604

Упаковка

Способ упаковки ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне.