



Плита Юматекс Линио 15 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изо

Плиты крепятся механически с помощью фасадных дюбелей маркированной стороной к основной несущей стене. Количество и вид фасадных дюбелей выбираются в соответствии с требованиями производителей фасадной системы. Продукт PAROC LINIO 15 рекомендуется применять для создания тонкослойных штукатурных теплоизоляционных систем для всех типов зданий любой сложности.

Цена с НДС: 4700 руб/м3

Технологическая карта

Размеры

Размеры		
Ширина и длина		Толщина
600 x 1200 мм		50 - 150 мм
В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602		В соответствии с ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DSI(70,90)	≤ 1 %	ГОСТ EN 1604

Упаковка

Способ упаковки ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне.

Пожаро-технические характеристики

Класс пожарной опасности материала		
Описание	Значение	В соответствии с
Горючесть	НГ	ГОСТ 30244-94

Теплотехнические характеристики

Расчетная теплопроводность		
Описание	Значение	В соответствии с
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А	0,039	СП 23-101-2004, прил. Е
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б	0,040	СП 23-101-2004, прил. Е

Влагостойкость

Водопоглощение		
Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, W _p	1 клм³	ГОСТ ЕН 1509
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении (WLP), W _p	3 клм³	ГОСТ ЕН 12087
Water Vapour Permeability		
Описание	Значение	В соответствии с
Коэффициент сопротивления паропроходимости, декларируемое значение, MU, (μ)	1	ГОСТ ЕН 12086

Механические свойства

Tensile/Flexural Strength		
Описание	Значение	В соответствии с
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σ _m	15 кПа	ГОСТ ЕН 1507