



Плита Юматекс РОС 60 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве верх

Технологическая карта

Свойства

Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 оС. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 оС. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 оС (в соответствии с DIN 4102).

Размеры

Размеры		
Ширина и длина		Толщина
600 x 1200-1800 мм		20, 30 мм
900 x 1200-1800 мм		20, 30 мм
1200 x 1800 мм		20, 30 мм
Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1802		Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1802

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(T+)	± 1 %	EN 1504

Упаковка

Способ упаковки ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне.