Универсальный теплоизоляционный материал Юматекс Смарт - это негорючая изоляция из кам

Технологическая карта

Свойства

Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 оС. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 оС. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 оС (в соответствии с DIN 4102).

Размеры

Размеры	
Ширина и длина	**Толщина**
600 x 1200 мм	30 - 220 мм
565 x 1220 мм	30 - 220 мм
610 x 1220 мм	30 - 220 мм
Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1602	Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Допустимое отклонение плотности, Т Т2 / ГОСТ Р EN 822, 823, 1602.

Прочие размеры доступны по запросу.

Упаковка

Способ упаковки Полиэтиленовая упаковка или большая полиэтиленовая упаковка.