ISOVER OL-E — жесткие плиты из минеральной ваты на основе волокна из кварца, произведен

Характеристики продукта

Теплопроводность, Вт/(м*К)

λ 10°С – 0,034
λ 25°С – 0,036

Расчетные значения, Вт/(м*К)

λ А – 0,042
λ Б – 0,045

Паропроницаемость, мг/м*ч*Па

0,50

Группа горючести

НГ – относится к группе негорючих материалов

Упаковка

- единичная упаковка – термоусадочная полиэтиленовая пленка
- макроупаковке – палета

Параметры материала и упаковки:

Толщина, мм.

50/170

Длина, мм.

1200/1500

Ширина, мм.

600

Вес, кг/уп.

13/21

Площадь, м²/уп.

1,44/5,76

Объем упаковки, м³

0,216/0,302

Область применения

Новое строительство и реконструкция жилых, общественных и производственных зданий.

Применяется в фасадах с толстым штукатурным слоем (при нанесении штукатурки по металлической сетке).